

มาตรฐานบรรจุภัณฑ์สำหรับการทดสอบ

TAPPI (Technical Association of Pulp and Paper Industry)

ชื่อมาตรฐาน	รายละเอียด
TAPPI/ANSI T807om-11 Bursting Strength of Linerboard	<ul style="list-style-type: none">มาตรฐานการทดสอบความต้านทานแรงดันทะลุของกระดาษแผ่นเรียบที่ติดอยู่กับลอนกระดาษลูกฟูก เป็นมาตรฐานสำหรับวัดความต้านทานแรงดันทะลุของกระดาษที่มีน้ำหนักมาตรฐานเท่ากับ 98 กรัมต่อตารางเมตร (g/m^2) หรือมากกว่า ซึ่งมีค่าความต้านทานแรงดันทะลุต่ำสุดอยู่ที่ 350 กิโลปาสกาล (kPa) (51 psi)มาตรฐานการทดสอบนี้เหมาะสำหรับทดสอบกระดาษแผ่นเรียบที่ติดอยู่กับลอนกระดาษลูกฟูกและกระดาษแข็ง
	รายละเอียดเพิ่มเติม
	http://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/01/T/0104T807.aspx