

มาตรฐานบรรจุภัณฑ์สำหรับการทดสอบ

TAPPI (Technical Association of Pulp and Paper Industry)

ชื่อมาตรฐาน	รายละเอียด
TAPPI T556om-11 Bending Resistance of Paper and Paperboard by Single-Point Bending Method	<ul style="list-style-type: none">มาตรฐานการทดสอบความต้านทานการดัดโค้งของกระดาษ เป็นมาตรฐานที่ใช้ทดสอบความต้านทานความดัดโค้งของกระดาษและกระดาษแข็งด้วยการโค้งเพียงจุดเดียว ซึ่งสามารถวัดได้ทั้งทิศทางตัดขวางและทิศทางเครื่องจักร ด้วยการทำมุมโค้ง 15 หรือ 7.5 องศาจากแนวการวางกระดาษในการทดสอบการทดสอบด้วยการโค้งมุม 7.5 องศา จากแนวการวางกระดาษ จะใช้เมื่อทดสอบด้วยการโค้งมุม 15 องศา แล้วไม่เหมาะสม เช่น เกิดการขาดของกระดาษระหว่างการทดสอบ
	รายละเอียดเพิ่มเติม
	http://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/01/T/0104T556.aspx