

มาตรฐานบรรจุกณ์ท์สำหรับการทดสอบ

TAPPI (the Technical Association of the Pulp and Paper Industry)

ชื่อมาตรฐาน	รายละเอียด
TAPPI TIP0808-04 (2007) Paper Test Rooms: Design Considerations	<ul style="list-style-type: none">มาตรฐานการจัดเตรียมห้องควบคุมสภาวะสำหรับเก็บตัวอย่างกระดาษก่อนนำไปทดสอบ เป็นมาตรฐานที่กำหนดอุณหภูมิที่ 23 ± 1 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 50 ± 2 ตลอดทั่วทั้งห้องเพื่อปรับสภาพตัวอย่างกระดาษให้พร้อมสำหรับการทดสอบต่อไป <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>http://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/01/0108080804.aspx</p>