

มาตรฐานบรรจุกณฑ์สำหรับการทดสอบ

TAPPI (the Technical Association of the Pulp and Paper Industry)

| ชื่อมาตรฐาน | รายละเอียด |
|--|---|
| TAPPI T818 cm-07 Ring crush of paperboard | <ul style="list-style-type: none">■ มาตรฐานการทดสอบการต้านทานแรงกดวงแหวน เป็นค่าที่สัมพันธ์กับค่าความต้านทานแรงกดในแนวตั้งของกระดาษแข็ง โดยวิธีทดสอบนี้สามารถใช้กับกระดาษแข็งที่มีความหนาระหว่าง 0.28-0.51 มิลลิเมตร อาจใช้ทดสอบกับกระดาษที่มีช่วงความหนาอื่นๆ ได้ แต่จะมีค่าความน่าเชื่อถือต่ำ■ ค่าการทดสอบตามมาตรฐานนี้มีความสำคัญต่อคุณลักษณะการใช้งานของกล่องกระดาษลูกฟูกในการควบคุมกระบวนการผลิต และประเมินคุณภาพของกล่องลูกฟูกที่ใช้สำหรับการขนส่ง <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>http://imisrise.tappi.org/TAPPI/Products/01/T/0104T818.aspx</p> |