

ค่าความแข็งแรงของกระดาษคราฟท์
(Kraft Liner Board Specification)

เกรดกระดาษ Paper Grade	น้ำหนักมาตรฐาน Basic Weight (g/m ²)*	ค่าแรงกดวงแหวน Ring Crush (N/152.4 mm)**	ค่าความต้านทาน แรงดันทะลุ Burst strength (KPa)**	ระดับความชื้น Moisture (%)
KA125	125	160-170	390-400	6-9
KA150	150	210-220	460-490	6-9
KA185	185	280-300	520-560	6-9
KA230	230	380-410	640-680	6-9
KI125	125	125-155	300-350	6-9
KI150	150	170-200	370-440	6-9
KI185	185	230-260	460-540	6-9
KP175	175	210	410	6-9
KP275	275	345	600	6-9
KT125	125	140	275	6-9
KT150	150	190	350	6-9
TA125	125	150-155	275-320	6-9
TA150	150	200-215	350-375	6-9

* กำหนดให้น้ำหนักมาตรฐานมีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ± 5%

** Min. ค่าต้านทานได้ต่ำสุดที่ยอมรับได้

ที่มาของข้อมูล

<http://www.packingsiam.com>

<http://www.vkk-packaging.com>